


Corrugado 4.7 mm



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

Corrugado 4.7 mm

DENOMINACIÓN:

CORRUGADO 4.7 mm.

DESCRIPCIÓN:

Varillas de acero corrugadas obtenidas por laminado en frío.

USOS:

Para refuerzo de concreto armado y como refuerzo de temperatura en techos aligerados y muros.

NORMAS TÉCNICAS:

JIS G3532 / ASTM A496

PRESENTACIÓN:

Se suministra en paquetes de 50 varillas y en paqueteros de 2 TM aproximadamente, formados por 34 paquetes de 50 varillas cada uno.

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES:

Diámetro Nominal: 4.7 mm

Longitud: 8.80 m

Peso métrico nominal: 0.1362 kg/m

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Límite de Fluencia (fy) = 440 MPa (44.9 kg/mm²)

Resistencia a la Tracción (R) = 540 MPa (55.1 kg/mm²) mínimo


Alargamiento en 23.5 mm = 8% mínimo

Doblado a 180° = Bueno a temperatura ambiente ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Doblado con pin de 9.4 mm de diámetro.

IDENTIFICACIÓN:

Las varillas son identificadas por marcas en alto relieve que indican el fabricante y el diámetro nominal.



QCQA01-F124/03/SET 20



ISO 9001:2015

CERTIFICATE N° 57219



ISO 14001:2015

CERTIFICATE N° 57220



ISO 45001:2018

CERTIFICATE N° 57221

PERÚ

LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N.º 425, piso 17, Magdalena del Mar. Tel. (51-01) 517 1800.

PISCO: Panamericana Sur, Km. 240, Ica. Tel. (51-056) 58 0830.

AREQUIPA: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado, Arequipa. Tel. (51-01) 517 1800.

BOLIVIA

LA PAZ: Calle E - Lote 14, manzano A-08, Urbanización Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel. (591) 75555819/77641658.

SANTA CRUZ: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, lote 4 - Warnes. Tel. (591) 75555819/77641656.

COCHABAMBA: Calle Tte. Monasterios S/N Zona la Maica - Cochabamba. Tel. (591) 75555819/69417963. E-mail: contactobolivia@caa.com.bo

CHILE

ANTOFAGASTA: Ruta A-26 KM 2.4, El Salar. Tel.: (56) 939249279. E-mail: contacto@acerosamerica.com

Encuétranos en:



www.acerosarequipa.com

**ACEROS
AREQUIPA**