


Calaminas de Acero




ACEROS
AREQUIPA
0.22 (TCT)



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Calaminas de Acero

DENOMINACIÓN:

PZO A653.

DESCRIPCIÓN:

Planchas de acero zincadas por inmersión en caliente, acanaladas por deformación en frío por medio de procesos mecánicos.

USOS:

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A653/A653M Tipo B o JIS G3302 SGCH Modificada, sin restricción del contenido de P y S.

PRESENTACIÓN:

Se suministra en unidades (paquete mínimo de 10 piezas).

DIMENSIONES NOMINALES:

0.14 x 800 x 1,800 mm	0.22 x 800 x 1,800 mm
0.14 x 800 x 3,600 mm	0.22 x 800 x 3,600 mm
0.20 x 800 x 1,800 mm	0.30 x 800 x 1,800 mm
0.20 x 800 x 3,600 mm	0.30 x 800 x 3,600 mm

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%):

C : 0.02 – 0.15%

Mn : 0.60% Máx

PROPIEDADES MECÁNICAS:

CALIDAD	NORMA	LÍMITE DE FLUENCIA MPa (kg/cm ²)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MPa (kg/cm ²)	ALARGAMIENTO EN 50 mm (%)
Comercial	ASTM A653/A653M - 15 e 1 Tipo B	205 - 380 (2,110 – 3,860)	-	20 mín.

Valores referenciales

REVESTIMIENTO DE ZINC:

90 g/m² (total en ambas caras)*.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES:

Según JIS G3302.

1. Tolerancia en el Espesor (mm).

ESPESOR NOMINAL (mm)	TOLERANCIA (mm)
0.10 - 0.25	± 0.04

2. Tolerancia en el Ancho (mm) + 7/ - 0

3. Tolerancia en la Longitud (mm) + 15 / - 0

Producto importado.

QCQA01-F205i/05/MAY 23

* Pueden encontrarse variaciones por debajo o por encima de estos valores.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CERTIFICATE N° 57219
CERTIFICATE N° 57220
CERTIFICATE N° 57221

PERÚ

LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N.° 425, piso 17, Magdalena del Mar. Tel. (51-01) 517 1800.

PISCO: Panamericana Sur, Km. 240, Ica. Tel. (51-056) 58 0830.

AREQUIPA: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado, Arequipa. Tel. (51-01) 517 1800.

COLOMBIA

CALI: Cra. 25, N.° 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y", Valle del Cauca-Colombia.

Tel. (57) 324 4214893.

E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

BOLIVIA

LA PAZ: Calle E - Lote 14, manzano A-08, Urbanización Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel. (591) 75555819/77641658.

SANTA CRUZ: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, lote 4 - Warnes. Tel. (591) 75555819/77641656.

COCHABAMBA: Calle Tte. Monasterios S/N Zona La Maica Cochabamba. Tel. (591) 75555819/69417963. E-mail: contactobolivia@acerosarequipa.com

CHILE

ANTOFAGASTA: 14 de febrero 2174 Of. 4, Antofagasta Tel.: (56) 939249279.

E-mail: eroqa@acerosarequipa.com

Encuétranos en: | www.acerosarequipa.com

**ACEROS
AREQUIPA**