


PLANCHA HR A36



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

PLANCHA HR A36

DENOMINACIÓN:
Plancha HR A-36

DESCRIPCIÓN:
Planchas de acero laminadas en caliente con bordes de laminación.

USOS:
Se usa en la fabricación de tubos, perfiles plegados, asimismo luego de su corte en planchas, se emplea en la construcción de silos, carrocerías y construcción en general.

NORMAS TÉCNICAS:

DESIGNACIÓN	NORMAS TÉCNICAS
Estructural	ASTM A36 y Dimensiones según JIS G3193-2008

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%):

CALIDAD ASTM	%C	%Mn MÁX.	%P MÁX.	%S MÁX.	Si MÁX.
A36	0.25 máx.	-	0.040	0.050	0.40

CALIDAD	NORMA	LÍMITE DE FLUENCIA MPa (kg/mm ²)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MPa (kg/mm ²)	ALARGAMIENTO EN 200 mm (%)	DOBLADO A 180°
Estructural	ASTM A36	250 mín. (25.50 mín.)	400 - 550 (40.80 - 56.10)	20 mín.	Sin fisura (*)

PLANCHAS HR A36:

ANCHO	PESO TEÓRICO EN kg/plancha					
	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1830 mm	1830 mm	2400 mm
LONGITUD	2400 mm	2400 mm	6000 mm	6100 mm	2400 mm	6100 mm
ESPESOR						
2.0 mm	37.7	45.2				
2.5 mm		56.5				
2.9 mm		65.6				
3.0 mm			169.6			
4.5 mm		101.7	254.3	394.3		
5.9 mm		133.4				
6.0 mm					206.9	
8.0 mm		180.9				
9.0 mm		203.5		788.7		
12.0 mm		271.3				
15.0 mm		339.1				1723.9
19.0 mm						2183.6

QCQA01-F258/01/MAY 22

Previo acuerdo se comercializa en otras medidas.

COLOMBIA

VALLE DEL CAUCA: Cra. 25, N.º 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y".
Tel.: (57)324 4214893
Email: contactocolombia@acerosarequipa.com

PERÚ

LIMA: Av. Antonio Miró Quesada N° 425, Piso 17. Magdalena de Mar
Tel.: (51-01) 517 1800
PISCO: Panamericana Sur Km. 241, Ica.
AREQUIPA: Variante de Uchumayo Km. 5.5, Cerro Colorado.

BOLIVIA

LA PAZ: Calle E - Lote 14 manzana A-08 Urbanización.
Cervecería Boliviana Nacional, Bellavista Viacha.
Tel.: (591)77641658 / 75555819
SANTA CRUZ: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz.1, Lote 4 - Warnes.
Tel.: (591) 77641656 / 75555819
COCHABAMBA: Calle Tte. Monasterio S/N Zona La Maica.
Tel.: (591) 69417963 / 75555819
Email: contactobolivia@acerosarequipa.com

ECUADOR

GUAYAS: Barrio Ficas Delia Vía Duran Tampo Km. 8.5 - Duran
Tel.: (+593) 98 635 9258

CHILE

ANTOFAGASTA: 14 de febrero 2174 Of. 4, Antofagasta
E-mail: eroca@acerosarequipa.com

EEUU

FLORIDA: 13838 Harllee Rd., Palmetto, FL 34221
Tel.: +1 941 722 5566
E-mail: infopm@acerosamerica.com
FLORIDA: 2550 Ave N, St. Petersburg, FL 33713
Tel.: +1 727 321 5878
E-mail: infosp@acerosamerica.com

Encuétranos en:      | www.acerosarequipa.com



**ACEROS
AREQUIPA**