

Alambre Negro Recocido



**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Alambre Negro Recocido

DENOMINACIÓN:

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO.

DESCRIPCIÓN:

Es un alambre de acero de bajo carbono, conformado en frío a partir de alambro y posterior tratamiento térmico de recocido que le otorga excelente ductilidad, conservando suficiente resistencia mecánica para trabajar óptimamente en las aplicaciones señaladas.

USOS:

Se usa en la industria de la construcción para amarres de barras de acero en vigas y columnas, y en amarres de encofrados y empaques.

NORMAS TÉCNICAS:

- SAE J403e – JUN2014 Chemical Compositions of SAE Carbon Steels.
- ASTM A853-19 Standard Specification for Steel Wire, Carbon, for General Use
- ASTM A510-20 Standard Specification for General Requirements for Wire Rods and Coarse Round Wire, Carbon Steel, and Alloy Steel
- NTP 241.102:2019 PRODUCTOS DE ACERO. Alambre de acero de bajo carbono para uso general.

PRESENTACIÓN:

Rollos de 25 y 100 kg.

DIMENSIONES, TOLERANCIAS Y PESOS NOMINALES: ASTM A510-20

DIÁMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE		TOLERANCIA EL DIÁMETRO	PESO DEL ROLLO
DESIGNACIÓN N.º (BWG)	mm	mm	kg
16	1.65	± 0.03	25
			100
8	4.20	± 0.05	25
			100

La tolerancia en peso es de ± 2%.

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Resistencia a la Tracción: 32 a 42 kg/mm²

Resistencia a la Tracción: 315 a 420 MPa

TRABAJABILIDAD Y DUCTILIDAD:

Por su bajo contenido de carbono y su recocido a altas temperaturas, tiene gran trabajabilidad y ductilidad.

Cada rollo de alambre tiene peso y medidas exactas, dando como resultado más metros por kilo.

COMPOSICIÓN QUÍMICA: SAE J403e – JUN2014 / ASTM A510-20

GRADO	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cu	B (ppm)
1008	0.10 máx.	0.30-0.50	0.030 máx.	0.050 máx.	0.30 máx.	0.30 máx.	-
10B06	0.08 máx.	0.25-0.40	0.035 máx.	0.035 máx.	0.30 máx.	0.30 máx.	30 mín.

Nota: La estrategia para mejorar la trefilabilidad queda a criterio del fabricante (uso de microaleantes, control de residuales, menor nivel de C, etc.), por lo que pueden tenerse modificaciones en las especificaciones químicas del acero aquí señaladas.

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN	CALIBRE/MEDIDA	DIMENSIONES DEL ROLLO (DIÁMETRO EXTERNO - DIÁMETRO INTERNO - PROFUNDIDAD)
ROLLO DE 100 kg	ALAMBRE Nº 16	70 CM - 40 CM - 18 cm
ROLLO DE 100 kg	ALAMBRE Nº 08	70 CM - 40 CM - 18 cm
ROLLO DE 25 kg	ALAMBRE Nº 16	40 CM - 20 CM - 10 cm
ROLLO DE 25 kg	ALAMBRE Nº 08	40 CM - 20 CM - 10 cm

QCQA01-F209/09/OCT 24



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CERTIFICATE N° 57219
CERTIFICATE N° 57220
CERTIFICATE N° 57221

PERÚ: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Lima: Av. Antonio Miró Quesada N.º 425, piso 17, Magdalena del Mar.
Tel.: (51-01) 517 1800.

Pisco: Panamericana Sur, Km. 241, Ica.

Arequipa: Variante de Uchumayo Km 5.5, Cerro Colorado.

BOLIVIA: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.R.L.

Santa Cruz: Urb. Parque Industrial Latinoamericano, Unidad Industrial UI 06, Mz. 1, LOTE 4 - Warnes. Tel.: (591) 77641656 / 7555819

La Paz: Calle E - Lote 14, manzana A-08, Urbanización.

Cervecería Boliviana Nacional - Bellavista Viacha. Tel.: (591) 77641658 / 7555819

COLOMBIA: ACEROS AREQUIPA S.A.S.

Valle del Cauca: Cra. 25, N.º 13-117, Yumbo, Parcelación Industrial la "Y".
Tel.: (57) 324 4214893.

E-mail: contactocolombia@acerosarequipa.com

ECUADOR: CORPORACION ACEROS AREQUIPA AA S.A.S.

Guayas: Barrio Ficas Delia Vía Duran Tambo Km. 8.5 - Duran.
Tel.: (+593) 98 635 9258

CHILE: CORPORACION ACEROS AREQUIPA SpA

Antofagasta: 14 de Febrero 2174 Of. 4, Antofagasta.

E-mail: eroca@acerosarequipa.com

EEUU: ACEROS AMERICA CORPORATION

ACEROS AMERICA PORT MANATEE LLC

Florida: 13838 Harlee Rd. Palmetto, FL 34221

Tel.: +1 941 722 5566

E-mail: infopm@acerosamerica.com

ACEROS AMERICA ST. PETE LLC

Florida: 2550 Ave N, St. Petersburg, FL 33713.

Tel.: +1 727 321 5878

E-mail: infosp@acerosamerica.com



Encuétranos en:



www.acerosarequipa.com